



Verarbeitungsanleitung Grundierung Out

Erforderlich Produkte - Stucco Out

Stucco Out ist eine Wandbeschichtung für den Außenbereich, die sowohl in Matt als auch in Seidenglanz erhältlich ist. Folgende Produkte werden benötigt:

1. Stucco Out 25kg
2. Vorschicht Out 25kg
3. Grundierung Out
4. Finish Out
5. Farbe

Der Wandputz Stucco Out mit dem Effekt Marmor Matt oder Seidenglanz ist ausschließlich für den Außenbereich bedacht und kann auf verschiedene Außenwände aufgebracht werden. Dazu zählt normales Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton und Leichtbeton, ebenso wie Bimbsbeton.

Außen-Fassade vorbereiten

Eine entsprechende Vorbereitung der Wände ist unerlässlich, um später ein exzellentes Ergebnis zu erhalten. „Stucco Out“ Außen-Wandbeschichtung kann nur optimal anhaften, wenn die Wände entsprechend vorbereitet werden. Diese Vorbereitung schließt ein, dass die Wände glatt, tragfähig, sauber und trocken sind.

Außerdem ist es extrem wichtig, dass sich weder Öl, Schmutz, Staub noch Farbrückstände, Mörtel oder Betonreste auf der Wand befinden. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Risse oder Löcher optimal verschlossen sind.

Der Untergrund entscheidet über die jeweilige Wahl der Grundierung. Besonders ist eine „Grundierung Grob“ im Außenbereich zum Empfehlen. Ein ziemlich glatter und homogener Untergrund stellt die Grundvoraussetzung für ein optimales Resultat dar.

Bei Untergründen wie normalem Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton, Leichtbeton oder Bimsstein ist eine Grundierung grundsätzlich erforderlich. Um eine bestmögliche Haftung zu gewährleisten, sollte eine Grundierung von Stuccolab verwendet werden.

Wichtig

Da die Aufbringung im Außenbereich stattfindet, haben folgende Faktoren einen erheblichen Einfluss auf das Abbinden und den Aushärtungsprozess der Grundierung Grob. Das gilt vor allem bei organisch gebundenen Putzen. Dazu zählen vor allem niedrige Außentemperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Starker und warmer Wind sollte ebenso vermieden werden wie direkte Sonneneinstrahlung oder auch starker Regen.



Verarbeitungsanleitung Grundierung Out

Grundierung Out auftragen

Damit beim Auftragen der Grundierung Grob ein optimales Ergebnis erreicht wird, ist es unerlässlich, dass darauf geachtet wird, dass sowohl der Untergrund als auch die Werkzeuge trocken und sauber sind. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die Umgebungstemperatur. Diese sollte am besten nicht niedriger als 5°C und nicht höher als 35°C ist.

Die Grundierung Out ist ein Produkt, das schon fertig zum Auftragen ist. Hierfür verwendet man eine normale Rolle, wie beim Streichen. Danach sollte die Grundierung Grob in Ruhe trocknen. Diese Trocknungszeit beträgt sonderlich bei den empfohlenen Temperaturen ca. 1 bis 2 Stunden.

Dank einer gewissen Saugfähigkeit, die die Grundierung Grob bietet, ist ein leichteres Auftragen von Stucco Out gewährleistet. Hinzu kommt noch, dass sich der Wandputz deutlich leichter strukturieren lässt. Außerdem erhält man einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.

Falls es um die Behandlung unebener Flächen geht, so ist es empfehlenswert immer, zur Glättung der Fläche „Vorschicht Out“ zu benutzen. Dadurch erreichen Sie eine homogene Wundfläche für den Grundputz „Stucco Out“. Diese Prozedur mit „Vorschicht Out“ müsste man am besten immer durchführen. Es reichen sonderlich 1-2 Schichten (Vorschicht Out), es ist Untergrund-Abhängig.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccolab.de oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 2162-9469552**

Ihr Team von Stuccolab

Fa. Stuccolab

Hochstr. 6

41749 Viersen

Tel.: +49 (0) 176-72951375

Umst. Id-Nr.: DE815632951

info@stuccolab.de

www.stuccolab.de

